



MEGAPREM M240S 25KG

IL PRODOTTO

MEGAPREM M240S è una malta premiscelata secca, a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei selezionati, formulata secondo le più affermate e tradizionali ricette, da utilizzarsi per la realizzazione di sottofondi da pavimento anche radianti. Può essere impiegata sia per esterni che per interni.

CARATTERISTICHE

Il MEGAPREM M240S garantisce una superficie adatta all'impiego di colle e adesivi. Può essere utilizzato anche per la realizzazione di sottofondi da pavimento radianti.

Può essere utilizzato come massetto radiante.

La ricetta del MEGAPREM M240S è completata dagli additivi di origine naturale che assicurano le elevate prestazioni, caratteristiche solo delle moderne malte premiscelate.

La ritenzione d'acqua del MEGAPREM M240S conferisce alla malta buona reologia, scorrevolezza, perfetta stagionatura con assenza di screpolature e cavillature. La particolare natura dell'inerte calcareo impiegato, più leggero delle comuni sabbie, conferisce alla malta fresca prodotta con il MEGAPREM M240S caratteristiche di leggerezza superiori a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti a base cemento con evidente convenienza per l'utilizzatore.

COME SI USA

La lavorazione e la messa in opera del MEGAPREM M240S sono uguali a quelle di una malta tradizionale per sottofondi. Si impiega semiasciutta o umida; la miscelazione può avvenire in comuni betoniere da cantiere o in mescolatrici a coclea; si posa a mano o con pompa. Il MEGAPREM M 240S è un prodotto pronto all'uso: esso non va mescolato con altri materiali che potrebbero pregiudicarne la qualità e la resistenza.

CONSIGLI APPLICATIVI

Si raccomanda di bagnare il materiale di cui è costituito il solaio, prima della posa in opera del MEGAPREM M240S. È necessario rispettare attentamente il rapporto acqua/MEGAPREM M240S per evitare perdite di resistenza meccanica e comportamenti anomali.

VOCE DI CAPITOLATO

Malta per sottofondi da realizzarsi con malte secche premiscelate, a base di cemento, calce idrata e inerti calcarei selezionati, tipo MEGAPREM M240S, adatta per la posa pavimenti con il sistema a spolvero o a colla.

FORNITURA

In sacchi di carta del peso di 25 kg su pallet, protetti con cappuccio estensibile, oppure sfuso a mezzo autobotti.

Nel caso di fornitura in sacchi, si raccomanda di conservare il MEGAPREM M240S in luogo asciutto, possibilmente su pianali di legno.

Se ne consiglia l'utilizzo entro un periodo di 3 mesi.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE

Acqua di impasto	22 - 26%
Colore	Grigio chiaro
Consumo	13 - 14 kg/m ²
Granulometria	< 2,5 mm
Massa volumica apparente	1,26 kg/litro
Resistenza a compressione a 28 gg	> 7 MPa
Resistenza a flessione a 28 gg	> 2 MPa
Tempo d'inizio presa a 20°C	2 - 3 ore
Reazione al fuoco (EN 13501-1:2002)	Classe A1
Coefficiente di conducibilità termica	1,35 W/mK (valore tabulato)
Durabilità (al gelo/disgelo)	NPD
Conforme alla norma UNI EN 13813	CT - C7 - C2
Temperatura di applicazione	Da + 5°C a + 35°C

I tempi indicati, riferiti a 20 °C e 60% U.R., sono più lunghi a temperature più basse e più corti a temperature più elevate.

AVVERTENZA

Le indicazioni e prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.