

FINITURA GS

Finitura premiscelata a base gesso per interni, marcata CE secondo EN 13279-1.




Scansiona il QR code per maggiori informazioni



Vantaggi



Ideale come **finitura liscia.**



Premiscelata.
Sicura nelle prestazioni.



Facile da applicare.
Basta impastarla con la sola aggiunta di acqua.



Pratica. Si impasta sia a mano che con miscelatore elettrico.

Campi di applicazione

Lisciatura d'intonaci a base gesso, per la successiva posa della pittura o del rivestimento.

Lisciatura di intonaci cementizi, previo trattamento del supporto, per la successiva posa della pittura o del rivestimento.

Finitura a grana finissima (< 0,1 mm).

Applicazione a parete e a soffitto.

Idonea per l'impiego solo in ambienti interni e in assenza di umidità.

Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** la superficie da rasare deve essere pulita, consistente, non "sfarinare" né fare polvere: rimuovere eventuale materiale incoerente, friabile, polvere e muffa.
- **Supporti nuovi:** la superficie da rasare deve essere stabile a livello dimensionale e aver raggiunto la corretta maturazione in termini di tempo, per ridurre al minimo l'insorgenza di eventuali fenomeni fessurativi. La superficie deve essere liscia senza asperità e asciutta.
- **Supporto cementizio:** trattare preventivamente il supporto con idoneo primer tipo Primer PX-16 Appretto di PreMix.



Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto



A mano

- Versare ca. 10,5 litri di acqua pulita per sacco in un recipiente pulito
- Aggiungere lentamente il contenuto di uno o più sacchi interi miscelando con miscelatore elettrico a basso numero di giri.
- Impastare per qualche minuto sino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi, nella consistenza desiderata per l'applicazione prevista.
- Lasciare riposare il prodotto per 10 minuti, avendo cura di rimescolarlo prima di procedere l'applicazione.
- Utilizzare entro 60 min. dalla fine della preparazione dell'impasto.

Applicazione

- Stendere Finitura GS nello spessore uniforme su tutta la superficie di 1-2 mm per singola mano con spatola metallica: per spessori superiori, massimo 3 mm, procedere in più mani attendendo il rapprendimento del primo strato.
- Rifinire la superficie con spatola metallica liscia dopo pochi minuti dall'applicazione.
- Procedere con l'applicazione della rivestimento previsto in funzione del contesto di posa, ad avvenuta maturazione del prodotto.



Caratteristiche tecniche

Classificazione	UNI EN 13279-1	C6/20/2
Massa volumica	UNI EN 1015-10	ca. 1100 kg/m ³
Resistenza a compressione dopo 28 gg	2 MPa	
Permeabilità al vapore μ	6	
Adesione al supporto	$\geq 0,3$ MPa	
Reazione al fuoco	Classe A1	
Dati applicativi		
Acqua d'impasto	ca. 10,5 litri	
Resa	ca. 1,0 - 1,2 kg/m ² per 1 mm di spessore	
Tempo di inizio presa	20 minuti	
Spessori consigliati	1-2 mm (per mano), massimo 3 mm	
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C	
Dati identificativi		
Granulometria	0,1 mm	
Colore	Avorio	
Confezione	Bancale in legno a perdere con 30 sacchi da 15 kg/cad	
Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato XVII punto 47	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione. Massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento.	

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it