

RASATUTTO GRIGIO

Rasatura premiscelata ad alta resistenza a “grana fine”, a “grana media”, a “grana grossa” per interni ed esterni e per l’incollaggio di sistemi di isolamento a cappotto.



Scansiona il QR
code per maggiori
informazioni



RASATUTTO BIANCO


Rasatura premiscelata di colore bianco ad alta resistenza a “grana fine”, a “grana media”, a “grana grossa” per interni ed esterni e per l’incollaggio di sistemi di isolamento a cappotto.



Scansiona il QR
code per maggiori
informazioni



Vantaggi



Premiscelate.
Sicure nelle prestazioni.




Pratiche. Si impastano a mano con miscelatore elettrico.



Facili da applicare.
Basta impastarle con la sola aggiunta di acqua.



Ideali per applicazioni in **interni ed esterni.**



Versatili.
Ideali per più supporti di posa.



Ad **alte prestazioni**, adatte per supporti resistenti.



Finitura con **frattazzo di spugna.**

Campi di applicazione

Rasanti per intonaci premiscelati e tradizionali, nuovi o esistenti, a base cemento o calce-cemento per la successiva posa della pittura o del rivestimento.

Rasanti per intonaci ad alta resistenza, intonaci armati (ad es. sistema CRM di Ruregold), rinforzi strutturali (ad es. sistema FRCM di RureGold), elementi in calcestruzzo per la successiva posa della pittura o del rivestimento.

Rasanti per applicazione su pitture, rivestimenti sintetici, cartongesso e superfici con difficile adesione, previo trattamento del supporto.

Rasanti per l'incollaggio e la rasatura di sistemi di isolamento a cappotto in EPS.

Finitura di pareti e soffitti "a civile".

Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** la superficie deve essere pulita, consistente, non "sfarinare": rimuovere eventuale materiale incoerente, friabile, polvere, muffa, disarmani o altro che possa pregiudicare l'adesione.
- **Supporti nuovi:** la superficie deve essere stabile a livello dimensionale. In presenza di intonaco, attendere il corretto tempo di maturazione (pari a ca. 1 settimana per cm di spessore per intonaci tradizionali) prima di applicare la rasatura.
- **Supporto liscio e/o con scarso aggancio (tipo pitture rivestimenti con difficile adesione o calcestruzzo):** irruvidire il supporto o usare un idoneo promotore di adesione tipo PX-22 Aggrappante PreMix o SuperGrip CentroStorico.
- **Supporto assorbente o temperature elevate:** bagnare il supporto per evitare la disidratazione del rasante.
- **Supporti deboli, fortemente spolveranti:** trattare la superficie con idoneo primer consolidante tipo PX-18 Consolidante PreMix prima di procedere alla posa.

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto



A mano

- Versare ca. 7-8 litri di acqua pulita per sacco in un recipiente pulito.
- Aggiungere lentamente il contenuto di uno o più sacchi miscelando con miscelatore elettrico a basso numero di giri.
- Impastare per qualche minuto sino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi, nella consistenza desiderata per l'applicazione prevista.
- Lasciare riposare il prodotto per ca. 5 minuti, avendo cura di rimescolarlo prima di procedere all'applicazione.
- Utilizzare entro 60 min. dalla fine della preparazione dell'impasto.

Applicazione per rasatura

- Stendere Rasatutto nello spessore uniforme su tutta la superficie di 2-3 mm per singola mano (a seconda delle esigenze può essere armato con l'inserimento della rete Premix Net 160) con spatola metallica liscia: per spessori superiori, massimo 6 mm, procedere in più mani attendendo 24 ore tra uno strato e l'altro. In caso di supporto di posa non perfettamente complanare, colmare le eventuali irregolarità locali (max 5 mm), con Rasatutto 24 ore prima di procedere all'applicazione della prima mano.
- Rifinire la superficie con un frattazzino di spugna, ad avvenuto rapprendimento del prodotto, per conseguire una finitura tipo civile.
- Procedere con l'applicazione della finitura prevista, ad avvenuta maturazione del prodotto. Per una finitura liscia in interni impiegare Finitura RC9.

Applicazione per incollaggio di sistemi di isolamento a cappotto in EPS

- Stendere l'impasto con spessore uniforme sul retro del pannello a mezzo di spatola dentata da 10 mm. In caso di supporto non planare, procedere applicando un cordolo uniforme di ca. 1-2 cm lungo il perimetro del pannello e aggiungendo dei punti di adesivo ben distribuiti (di cui uno al centro del pannello) in modo tale che la superficie incollata sia almeno del 40%.



- Pressare il pannello per assicurare una buona adesione al supporto.
- Stendere Rasatutto sul pannello posato, ad avvenuta asciugatura dell'adesivo (almeno 24 ore), nello spessore di 2-3 mm annegando una rete in fibra di vetro tipo PreMix NET 160.
- Procedere con un secondo strato di Rasatutto (sp. complessivo 4 mm) dopo 12-24 ore dalla stesura del primo.

Caratteristiche tecniche

Classificazione	UNI EN 998-1	GP – CSIII – W _c 1
Massa volumica	UNI EN 1015-10	ca. 1200 kg/m ³
Resistenza a compressione dopo 28 gg	UNI EN 1015-11	Categoria CS III
Permeabilità al vapore μ	UNI EN 1015-19	15
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$	UNI EN 1745 (valore tabulato)	0,33 W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua	UNI EN 1015-18	W _c 1
Adesione al supporto	UNI EN 1015-12	1,1 N/mm ² – FP:B
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Classe A1

Dati applicativi

Acqua d'impasto	ca. 7-8 litri
Resa	ca. 1,2-1,3 kg/m ² per 1 mm di spessore
Spessori consigliati	2-3 mm per singola mano, massimo 6 mm
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C

Dati identificativi

Granulometria	fine ($\leq 0,3$ mm), media ($\leq 0,6$ mm), grossa ($\leq 1,2$ mm)
Colore	Grigio o bianco
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg/cad
Condizioni di conservazione (D.M. 10/05/2004)	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione
Durata (D.M. 10/05/2004)	Massimo tre (3) mesi dalla data di confezionamento per Rasatutto Grigio e dodici (12) mesi dalla data di confezionamento per Rasatutto Bianco

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it

