

# RASATUTTO NHL

Rasatura premiscelata ad alta resistenza a “grana media” a base di calce idraulica naturale NHL 5, per interni ed esterni.



Scansiona il QR  
code per maggiori  
informazioni




## Vantaggi



**Premiscelata.**  
Sicura nelle prestazioni.



**Facile da applicare.**  
Basta impastarla con la sola aggiunta di acqua.



**Versatile.**  
Ideale per più supporti di posa.



**Finitura** con frattazzo di spugna.



**Pratica.** Si impasta a mano con miscelatore elettrico.



Ideale per applicazioni in **interni ed esterni**.



Ad **alte prestazioni**, adatto per supporti resistenti.



Naturale a base di calce idraulica **NHL 5**.

## Campi di applicazione

Rasante a base di calce idraulica NHL 5 per intonaci premiscelati e tradizionali, nuovi o esistenti.

Rasante a base di calce idraulica NHL 5 per intonaci ad alta resistenza, intonaci armati (ad es. sistema CRM di RureGold), rinforzi strutturali (ad es. sistema FRCM di RureGold).


Finitura di pareti e soffitti “a civile”.

## Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** la superficie deve essere pulita, consistente, non “sfarinare”: rimuovere eventuale materiale incoerente, friabile, polvere, muffa, disarmani o altre che possa pregiudicare l'adesione.
- **Supporti nuovi:** la superficie deve essere stabile a livello dimensionale. Per intonaci: attendere il corretto tempo di maturazione (ca. 1 settimana per cm di sp. per intonaci tradizionali) prima di rasare.
- **Supporto liscio e/o con scarso aggancio:** irruvindire il supporto o usare un idoneo promotore di adesione tipo PX-22 Aggrappante PreMix o Super-Grip CentroStorico.
- **Supporti assorbenti e/o temperature elevate:** bagnare il supporto per evitare la disidratazione dell'impasto.
- **Supporti deboli, fortemente spolveranti:** trattare la superficie con primer consolidante tipo PX-18 di PreMix prima di procedere alla posa.

## Modalità d'impiego

### Preparazione dell'impasto



#### A mano

- Versare ca. 7-8 litri di acqua pulita per sacco in un recipiente pulito
- Aggiungere lentamente il contenuto di uno o più sacchi miscelando con miscelatore elettrico a basso numero di giri.
- Impastare per qualche minuto sino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi, nella consistenza desiderata per l'applicazione prevista.
- Lasciare riposare il prodotto per ca. 5 minuti, avendo cura di rimescolarlo prima di procedere all'applicazione.
- Utilizzare entro 60 min. dalla fine della preparazione dell'impasto.

#### Applicazione

- Stendere Rasatutto NHL nello spessore uniforme su tutta la superficie di 2-3 mm per singola mano (a seconda delle esigenze può essere armato con l'inserimento della rete Premix NET 160) con spatola metallica liscia: per spessori superiori, massimo 6 mm, procede in più mani attendendo 24 ore tra uno strato e l'altro. In caso di supporto



di posa non perfettamente complanare, colmare le eventuali irregolarità locali (max 5 mm), con Rasatutto NHL 24 ore prima di procedere all'applicazione della prima mano.

- Rifinire la superficie con un frattazzino di spugna, ad avvenuto rapprendimento del prodotto, per conseguire una finitura tipo civile.
- Procedere con la finitura prevista, ad avvenuta maturazione del prodotto. Per una finitura liscia in interni impiegare Natural Finitura.

## Caratteristiche tecniche

Classificazione	UNI EN 998-1	GP - CSIII - Wc1
Massa volumica	UNI EN 1015-10	ca. 1200 kg/m <sup>3</sup>
Resistenza a compressione dopo 28 gg	UNI EN 1015-11	Categoria CS III
Permeabilità al vapore $\mu$	UNI EN 1015-19	15
Conducibilità termica $\lambda_{10,dry}$	UNI EN 1745 (valore tabulato)	0,33 W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua	UNI EN 1015-18	Wc1
Adesione al supporto	UNI EN 1015-12	0,6 N/mm <sup>2</sup> - FP:B
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Classe A1

#### Dati applicativi

Acqua d'impasto	ca. 7-8 litri
Resa	ca. 1,2-1,3 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm di spessore
Spessori consigliati	2-3 mm per singola mano, massimo 6 mm
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C

#### Dati identificativi

Granulometria	Media ( $\leq 0,6$ mm)
Colore	Avorio
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg/cad
Condizioni di conservazione (D.M. 10/05/2004)	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione
Durata (D.M. 10/05/2004)	Massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it