

TONACHINA T600

Tonachina premiscelata a base calce, a “grana media”, per intonaci interni ed esterni.



Scansiona il QR code per maggiori informazioni



Vantaggi



Premiscelata.
Sicura nelle prestazioni.



Facile da applicare.
Basta impastarla con la sola aggiunta di acqua.



Versatile.
Ideale per più supporti di posa.



Pratica. Si impasta a mano con miscelatore elettrico.



Finitura con frattazzo di spugna.



Ideale per applicazioni in **interni ed esterni**.



Idoneo anche per **ambienti umidi**.

Campi di applicazione

Rasatura per intonaci premiscelati e tradizionali in interni ed esterni, nuovi o esistenti, a base calce per la successiva posa della pittura, del rivestimento.

Finitura di pareti e soffitti “a civile”.

Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** la superficie da rasare deve essere pulita, consistente, non “sfarinare” né fare polvere: rimuovere eventuale materiale incoerente, friabile, polvere e muffa.
- **Supporti nuovi:** la superficie deve essere stabile a livello dimensionale. In presenza di intonaco, attendere il corretto tempo di maturazione (pari a ca. 1 settimana per cm di spessore per intonaci tradizionali) prima di applicare la rasatura.
- **Supporti assorbenti e/o temperature elevate:** bagnare il supporto per evitare la disidratazione dell'impasto.

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto



A mano

- Versare ca. 10,5 litri di acqua pulita per sacco in un recipiente pulito.
- Aggiungere lentamente il contenuto di uno o più sacchi miscelando con miscelatore elettrico a basso numero di giri.
- Impastare per qualche minuto sino ad ottenere un impasto omogeneo e senza grumi, nella consistenza desiderata per l'applicazione prevista.
- Lasciare riposare il prodotto per ca. 5 minuti, avendo cura di rimescolarlo prima di procedere l'applicazione.
- Utilizzare entro 60 min. dalla fine della preparazione dell'impasto.

Applicazione

- Stendere Tonachina T600 nello spessore uniforme su tutta la superficie di 1-2 mm per singola mano con spatola metallica: per spessori superiori, massimo



3 mm, procedere in più mani attendendo 24 ore tra uno strato e l'altro.

- Rifinire la superficie con un frattazzino di spugna, ad avvenuto rapprendimento del prodotto, per conseguire una finitura tipo civile.
- Procedere con l'applicazione della finitura prevista, in funzione del contesto di posa, ad avvenuta maturazione del prodotto: per una finitura liscia in interni impiegare Finitura RC9, per esterni proteggere Tonachina T600 con adeguata soluzione tecnica.

Caratteristiche tecniche

Classificazione	UNI EN 998-1	GP - CSI - W _c 0
Massa volumica	UNI EN 1015-10	ca. 1100 kg/m ³
Resistenza a compressione dopo 28 gg	UNI EN 1015-11	Categoria CSI
Permeabilità al vapore μ	UNI EN 1015-19	15
Conducibilità termica $\lambda_{10, dry}$	UNI EN 1745 (valore tabulato)	0,29 W/mK
Coefficiente di assorbimento d'acqua	UNI EN 1015-18	W _c 0
Adesione al supporto	UNI EN 1015-12	0,1 N/mm ² - FP:B
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	Classe A1

Dati applicativi

Acqua d'impasto	ca. 10,5 litri
Resa	ca. 1,0-1,2 kg/m ² per 1 mm di spessore
Spessori consigliati	1-2 mm per singola mano, massimo 3 mm
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C

Dati identificativi

Granulometria	Media ($\leq 0,6$ mm)
Colore	Bianco
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg/cad
Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato XVII punto 47	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione. Massimo dodici (12) mesi dalla data di confezionamento.

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it