

COLLAMIX FLEX

Disponibile nelle versioni
COLLAMIX FLEX GRIGIO e
COLLAMIX FLEX BIANCO.

Adesivo cementizio per la posa
di piastrelle in ceramica di medio
formato.



Campi di applicazione

Incollaggio di piastrelle ceramiche di medio formato di ogni tipo, gres porcellanato, klinker, mosaici.

Adesivo cementizio per applicazione sia a pavimento che a parete.

Applicazione su supporti cementizi (massetti o intonaci), anidritici o in gesso (purchè preventivamente trattati), sistemi impermeabilizzanti cementizi (tipo Premelastic) e sistemi di riscaldamento a pavimento.

Vantaggi



Ad **alte prestazioni**,
in classe C2TE.



Multiapplicazione a pavimento
e parete, in interni ed esterni.



Premiscelata.
Sicura nelle prestazioni.



Facile da applicare.
Basta impastarla con la sola
aggiunta di acqua.



Versatile.
Adatto a più supporti.

Preparazione del supporto

- **Pulizia del supporto:** il supporto deve essere stagionato, integro, omogeneo e compatto, meccanicamente resistente e planare, asciutto ed esente da agenti che possano pregiudicare l'adesione.
- **Supporti in gesso o massetti in anidrite:** verificare che l'umidità residua sia inferiore al 0,5% e prevedere l'utilizzo di Primer PX-16 Appretto. Sono esclusi i massetti Laterlite per i quali la posa può avvenire direttamente senza primer (per maggiori informazioni consultare il sito Leca.it).
- **Supporto spolveranti o poco consolidati:** prevedere l'utilizzo di un idoneo primer consolidante tipo Primer PX-18 Consolidante.
- **Supporto assorbente e/o temperature elevate:** bagnare il supporto al fine di evitare la disidratazione dell'impasto.



Scansiona il QR code per maggiori informazioni

Modalità d'impiego

Preparazione dell'impasto



A mano

- Versare il contenuto di uno o più sacchi interi in un recipiente e aggiungere circa 7,5-8 litri di acqua pulita per ogni sacco.
- Mescolare con cazzuola o un miscelatore elettrico a basso numero di giri sino ad ottenere un impasto omogeneo, privo di grumi della consistenza desiderata.
- Lasciare riposare il prodotto per circa 5-10 minuti, rimescolandolo brevemente prima dell'utilizzo.

Applicazione

- Applicare l'adesivo sulla superficie di posa con spatola dentata di dimensioni appropriate per assicurare un'adeguata area di contatto, in ragione del tipo di piastrella del tipo d'installazione e della regolarità del sottofondo.



- Posare le piastrelle imprimendo loro una buona pressione per assicurare il contatto con l'adesivo (la completa bagnatura della stessa).

Caratteristiche tecniche

Classificazione EN 12004: 2007+A1:2012	EN 12004: 2007+A1:2012	Adesivo cementizio migliorato, scivolamento ridotto e tempo aperto prolungato per la posa di ceramica in esterno ed interno a parete e pavimento C2TE
Adesione a trazione iniziale	EN 12004-2	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Durabilità per:	EN 12004-2	
Adesione a trazione dopo invecchiamento termico		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo immersione in acqua		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Adesione a trazione dopo cicli di disgelo		$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Scivolamento verticale	EN 12004-2	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Classe E
Dati applicativi		
Acqua d'impasto	ca. 7,5 - 8 litri	
Resa	ca. 2,5-4 kg/m ² (in funzione del formato della piastrella)	
Tempo di applicazione a 20°C	30 - 45 minuti	
Spessori consigliati	Massimo 10 mm	
Esecuzione delle fughe a parete	12 ore	
Esecuzione delle fughe a pavimento	24 ore	
Pedonabilità	ca. 24 ore	
Messa in servizio	14 gg	
Temperatura di applicazione	+5°C - +35°C	
Dati identificativi		
Granulometria	< 0,6 mm	
Colore	Grigio o Bianco	
Confezione	Bancale in legno a perdere con 60 sacchi da 25 kg/cad	
Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Allegato XVII punto 47	In imballi originali, in luogo coperto, fresco, asciutto e in assenza di ventilazione. Massimo sei (6) mesi dalla data di confezionamento per Collamix Flex Grigio e dodici (12) mesi dalla data di confezionamento per Collamix Flex Bianco	

Consultare le "Note d'impiego" e la scheda di sicurezza su Premix.it